

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

DESCRIPTION	Lasure transparente teintée (translucide) pour bois, extérieur/intérieur.	
APPLICATION	<p>DEMIDEKK STRUKTURLASYR est une lasure transparente teintée, à base d'eau pour le bois à l'extérieur, basée sur une combinaison unique d'alkyde et d'acrylique et renforcée avec des composants qui bloquent le rayonnement des U.V. DEMIDEKK STRUKTURLASYR donne une meilleure protection que les lasures transparentes traditionnelles. Ecologique avec une VOC très bas elle peut être appliquée sur du bois neuf, du bois autoclavés ou traité à haute température (T.H.T.) et sur les bois déjà lasurés.</p> <p>DEMIDEKK STRUKTURLASYR contient des fongicides pour lutter contre les moisissures sur le film en surface. Le produit s'étend bien et s'applique facilement. Sur du bois neuf, en primaire, appliquer le VISIR OLJEGRUNNING KLAR ou le VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT</p>	
COULEURS	Plus de 100 teintes bois et contemporaines via système Jotun Multicolor	
BRILLANCE	Haut satin	
CONDITIONNEMENTS	1.00L. 3.00 et 10.00L. Base : 0.90L. 2,70L. et 9.00L.	
DONNEES PHYSIQUES	Type	Hybride, alkyde /acrylique en phase aqueuse
	Viscosité	75-85 cP
	Poids spécifique	± 1,05
	Volume en matières sèches	± 38%
	Épaisseur du film sec	35 µm
	Épaisseur du film mouillé	90 µm
TEMPS DE SÉCHAGE	(à 23°C, 50% H.R.)	
	Sec hors poussière	2 - 4 heures.
	Intervalle entre chaque couche	8 heures. Le temps de séchage dépend de la température, de l'humidité de l'air, des conditions climatiques et de l'épaisseur du film et du nombre de couches.
RECOMMANDATIONS D'EMPLOI:	Rendement, bois scié	7-9 m ² /L.
	Rendement, bois raboté	13-15 m ² /L.
	Méthode d'application	Pinceau pour lasures, pistolet airless
	Diluant / agent de nettoyage	Ne doit pas être dilué / Eau
	Pistolet airless	Faire un essai avant application
	Gicleur	0,38mm / 0,015 ''
	Angle de pulvérisation	65-80°
	Pression à la projection	5-18 MPa / 150-180 kg/cm ²

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

MODE D'EMPLOI

PREPARATION

Les supports doivent être sains, propres et sec, exempts de traces de graisse ou de silicone avant de commencer le traitement.

Les bois neufs doivent être recouverts d'une couche de primaire VISIR OLJEGRUNNING KLAR avant ou directement après leur installation. Appliquer le DEMIDEKK STRUKTURLASYR endéans les 3 semaines et endéans les 12 semaines pour le primaire VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT. Traiter tous les bois de bout en 3 à 4 couches, 'mouillé sur mouillé'. Les bois à restaurer doivent être lavés avec un détergent adapté (KRASTVASK) et brossés (brosse métallique) pour enlever l'ancien film instable et les fibres de bois qui se relâchent. Les champignons de surface, les taches bleues ou les algues devraient être supprimés à l'aide d'un détergent adapté (chloré) et ensuite traitées avec un fongicide. Les bois déjà lasurés doivent être lavés avec un détergent approprié (HUSVASK). Les anciens films instables et les fibres de bois qui se relâchent doivent être éliminés (par ponçage). Le bois remis à nu doit être traité avec une couche de primaire VISIR OLJEGRUNNING KLAR ou VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT puis 2 couches de DEMIDEKK STRUKTURLASYR.

DOMAIN D'UTILISATION

Les bois neufs doivent être traités avant ou directement après leur installation. Une fois recouverts du primaire, les bois sciés doivent être peints avec 3 couches de DEMIDEKK STRUKTURLASYR ou 2 couches sur les bois rabotés. Si nécessaire, la couche de finition peut être appliquée plus tard, endéans un an. Les menuiseries non traitées qui sont exposées plus de 4-6 semaines doivent être lavées (KRAFTVASK) ou poncées. Les bois déjà teintés doivent recevoir 1-2 couches de DEMIDEKK STRUKTURLASYR. Sur des supports forts détériorés, 1 à 2 couches de TREBITT OLJEBEIS sont recommandées avant les 2 couches de DEMIDEKK STRUKTURLASYR.

INFORMATIONS GENERALES : Les supports doivent être sains, propres et secs lors de l'application de la lasure. Les supports brillants doivent être égrenés avant l'application du DEMIDEKK STUKTURLASYR pour assurer une meilleure accroche. Les anciennes lasures à base d'huile de lin peuvent provoquer des cloques et doivent être complètement décapées. Pour éviter un mauvais résultat, appliquer la lasure sur toute la longueur de la planche. Traiter tous les bois de bout à saturation (3 - 4 couches, 'mouillé sur mouillé').

REMARQUES: Dans un traitement transparent ou translucide, la nature du support influence la couleur finale. Un mauvais choix de couleur avec une lasure transparente est difficile à corriger. Par conséquent, des tests d'applications sur des échantillons de bois sont à recommander car selon la lumière la perception de la couleur peut être différente

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

SECURITE

- A utiliser dans un local bien ventilé,
 - Ne pas respirer ou inhaler les vapeurs,
 - Eviter le contact avec la peau, porter des gants et des lunettes de protection,
 - Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau claire et demander l'avis d'un médecin,
 - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin,
 - Tenir hors de portée des enfants.
-
- La fiche de sécurité (S.D.S.) est disponible sur demande et sur notre site.
 - Les limites de l'U.E. pour ce produit sont de 130gr./L. ce produit contient au maximum 80gr./L de C.O.V.
 - Notre service technique est à votre disposition pour toute demande particulière.

Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l'application, etc...